

PINTURA PROTETIVA LC FINISH



- Descrição: Pintura protetiva de base acrílica e aquosa para proteção dos sistemas de isolamento termoacústico em espuma elastomérica.
- Aplicações: Utilizado para áreas internas e externas em tubulações, tanques, equipamentos e dutos de Ar-condicionado, Refrigeração, já isolados e que necessitem de proteção contra o ataque do UVA, UVB e intempéries.
- Unidades embaladas:
Latas com 3,6 l (galão)
- Resumo dos dados técnicos:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		DADOS
Densidade	Viscosidade	1,27 g/cm ³
Solubilidade	Rendimento	8000-16000 cPs (25oC)
teórico	Tempo de secagem	Solúvel em água
Odor	Cores disponíveis	1,5 kg/m ² - (três demãos)
		30-40 minutos por demão
		Sem odor
		Branco, Azul e Cinza
		* Preto e Verde sob consulta.

- Instruções de Aplicação:




Aplique a primeira demão na super_cie do isolamento com um rolinho de espuma.



Aplique a segunda demão em sentido cruzado à primeira demão.



Finalize com a terceira demão em sentido cruzado à segunda demão.



A aparência da terceira demão deve ser a de uma super_cie texturizada.

OBS : Com três demãos já temos a proteção contra o ataque do UVA, UVB e intempéries, porém, se houver a necessidade de aumentar a camada para obter maior resistência mecânica, continue o processo de aplicação cruzada até atingir a camada desejada.

- Testes de Eficácia da Proteção contra o ataque do UVA , UVB e intempéries :



Material sem proteção após 15 dias.



Material protegido com LC Finish após 1000 horas de teste de intemperismo acelerado.

(ASTM D750 / G 154)